

セルコート施工要領書

塗装箇所 シート及びモルタル防水面改修

※塩ビシートはFRP用プライマー(溶剤型)を使用

使用塗料 セルコート、セルトップNW：非歩行仕様

塗装工程

| 工程 | 材料名 | 希釈量 (%) | 塗布量 (kg/m ²) | 塗装方法 | 塗り重ね時間 (25℃) | 養生 (25℃) | |
|----|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|
| 1 | 素地調整 | ● 下地に付着した汚れ・ゴミ・油分・水分等処理(清掃・乾燥)する。 | | | | | |
| | | ● 表面のレイタンス等はディスクサンダー等で処理し集塵機等で清掃する。 | | | | | |
| 2 | シーラー | セルコートシーラー (FRP用プライマー) | 希釈しないで原液で塗って下さい。 | 0.15~0.20 | 中毛ローラー 刷毛 | 3時間以上 | |
| 3 | 塗膜防水材 | セルコート | 無希釈 | 0.60~0.80 | 中毛ローラー推奨 OR砂骨ローラー (細目) | 3時間以上 | |
| 4 | | セルコート | | 0.60~0.80 | | 6時間以上 | |
| 5 | 仕上塗り | セルトップNW | 0~5 | 0.15~0.20 | 中毛ローラー刷毛 | 3時間以上 | 72時間以上 |

使用上の注意事項

※吸い込みの激しい場合は、セルコートSシーラーを2回塗布して下さい。

※コンクリートの脆弱な箇所には、セルコートFRPプライマー(溶剤型)を使用してください。

※上記の各数値は全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。