

壁の塗り替えにはアク止め処理が必要です

アクドメール PRO

強力アク止め剤(水性タイプ)

- コンクリート、モルタル、古壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に

ホルムアルデヒド放散等級区分

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 2104021

放散等級区分表示 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.nsk-web.org/>



アクトメール PRO

強力アク止め剤（水性タイプ）

アク、シミを止めると共に下地も強化します。

用途

- コンクリート、モルタル、古壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に

使用方法

- 中毛ローラー、コテバケ、ハケなどで塗布してください。
- アクトメールPROは2回塗りが標準です。
1回目は水で2倍に薄めた液、2回目は原液を塗布し、乾燥させてください。
(最低24時間は乾燥させること)
- 合板および塗り壁などでアクが強い場合は、乾燥後さらにもう1回塗ってください。
- ※ 下地にカビが出ている場合は、殺菌するために「カビウオッシュSP」をハケかローラーでカビの出ている部分に塗り、1日以上放置した後、上記のアクトメールPRO処理を行ってください。

荷姿

- 4kgポリ缶（6缶／ケース）
- 1kgポリビン（20本／ケース）

注意事項

1. ビンをよく振ってからご使用ください。
 2. 下地が汚れている場合は、固くしぼった雑巾などで予め拭き取ってください。
 3. 下地のカビ・サビは事前に処理し、よく乾燥させてください。
 4. 塗り残しの部分がないように、ていねいに塗ってください。
 5. 乾燥するまでに5℃以下になる恐れのある場合は施工しないでください。
 6. アクトメールPROは塗布後、完全乾燥させてください。
(塗布面に少量の水をつけて20分以上経過しても白化しない時に上塗りOK)
 7. 器具、道具類は使用后直ちに水洗いしてください。
- ※ 「アクキュア」および「木部用アクトメール」と混ぜたり併用したりしないでください。

| 下地の種類 | 下地の状態 | 処 理 | | | | | 標準塗布面積 | |
|--------------------|--|------------------|-----|--|-------------------------|--|--------|------|
| | | 処理1 | 間 隔 | 処理2 | 間 隔 | 処理3 | 1kg入 | 4kg入 |
| 繊維壁 砂壁 じゅらく壁 | ポロポロ落ちる | 掃除機等で下地を清掃する | — | アクトメールPROを2倍にうすめ、ローラーかハケでたっぷり下地に吸い込ませるように塗る。 (塗り残しのないように、ていねいに塗ること) | さわつても湿った感じがなくなるまで乾燥させる。 | アクトメールPROの原液を、ローラーやハケ等でていねいに塗り、完全に乾燥させる。 (24時間以上) | 約3㎡ | 約12㎡ |
| | 一枚になって剥げかけている | 全体の壁ををはがす | — | | | | | |
| | 一部が深くえぐれている | 「フィルアップ」で平滑に補修する | 乾燥 | | | | | |
| | 手でこすってもポロポロ落ちない | — | — | — | — | 約7㎡ | 約28㎡ | |
| しっくい | — | — | — | — | — | 約4㎡ | 約16㎡ | |
| 土壁・中塗土 | — | — | — | — | — | 約7㎡ | 約28㎡ | |
| モルタル | — | — | — | — | — | 約11㎡ | 約44㎡ | |
| 合板 | 化粧合板の場合は、サンドペーパーで荒らし、固くしぼった雑巾で表面のほこり等を拭きとる | — | — | — | — | — | — | |

特約店



本社・工場

美しさとやすらぎを創造する...

フジワラ化学株式会社

〒799-1342 愛媛県西条市大新田94
TEL:0898-64-2421 FAX:0898-64-4034
E-mail:info@fujiwara-chemical.co.jp
URL:https://www.fujiwara-chemical.co.jp



| | | | |
|--------|-----------|------------------|------------------|
| 仙台営業所 | 〒982-0006 | 仙台市太白区東郡山2-15-11 | TEL 022-247-3053 |
| 新潟営業所 | 〒950-0923 | 新潟市中央区姥ヶ山4-5-1 | TEL 025-286-0074 |
| 関東営業所 | 〒339-0024 | さいたま市岩槻区約上608-2 | TEL 048-791-3366 |
| 名古屋営業所 | 〒485-0051 | 小牧市下小針中島1-153 | TEL 0568-72-2527 |
| 大阪営業所 | 〒577-0022 | 東大阪市荒本新町4-8 | TEL 06-6788-8021 |
| 広島営業所 | 〒736-0002 | 安芸郡海田町国信2-3-24 | TEL 082-516-5505 |
| 四国営業所 | 〒799-1342 | 愛媛県西条市大新田94 | TEL 0898-64-1181 |
| 福岡営業所 | 〒811-0204 | 福岡市東区奈多3-4-8 | TEL 092-605-0105 |
| 貿易部事務所 | 〒799-1342 | 愛媛県西条市大新田94 | TEL 0898-64-2421 |



ISO9001 認証取得
建築用塗料の開発及び製造

- ISO 9001 認証対象外:貿易部事務所
- このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。