



ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ワンランク上のプレミアムな仕上がり！！

1 液水系スレート屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料

キクスイロイヤルベストW

上塗材には外壁塗料以上に紫外線に強い樹脂を使用。

下塗材は劣化基材に深く浸透してガッチリ固めて全体を補強するので屋根の寿命を延ばすことができます。

特長

- ①耐久性に優れています
- ②高い付着性を発揮します。
- ③防藻・防カビ性を有しています。
- ④鉛・クロムフリーです。
- ⑤作業性や乾燥性に優れています。

施工工程

化粧スレート瓦


施工前

付着物をきれいに除去する。



高圧洗浄

高圧洗浄にて水洗いする。



乾燥

十分乾燥させる。

※乾燥不足は膨れ、割れ、剥がれの原因になります。


下塗り

キクスイロイヤルベストシーラー
キクスイSPパワーシーラー



施工後

キクスイロイヤルベストW



[カラーバリエーション]

※色見本は印刷の為、実物の色とは異なります。



Y-106 コーヒーブラウン



Y-128 ダークチョコレート



Y-129 トリノブラウン



Y-103 ダークグレー



Y-105 ブラック



Y-112 ナスカン

製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶
上塗材	キクスイロイヤルベストW	1 液水系スレート屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料	6色	艶有
下塗材	キクスイロイヤルベストシーラー	1 液強溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透シーラー	透明	—
	キクスイSPパワーシーラー	2 液弱溶剤形エポキシ樹脂下塗材	透明・白色	—

標準施工仕様書

■コロニアル、カラーベスト、スレート屋根

工程	材料・調合	塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	エフロレッセンス、ゴミ、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去してください。高圧洗浄機にて水洗いし、乾燥した清浄な面とします。				
下塗り	キクスイロイヤルベストシーラー 主材：15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	2～168h	18～75㎡/15kg 0.2～0.8kg/㎡
	キクスイSPパワーシーラー 主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	3h以上 7日以内	0.08～0.20kg/㎡/回 75～187㎡/15kgセット <吸込の多い下地(化粧スレート屋根等)> 0.20～0.34kg/㎡/回 45～75㎡/15kgセット
上塗り	キクスイロイヤルベストW 主材：15kg 清水：0～3.0L	はけ、ウールローラー	2	2h以上 7日以内	30～37㎡/15kg 0.4～0.5kg/㎡
縁切り	水切り部で化粧スレートの上下の重なり部分が塗料で詰まっている箇所は縁切りを行う。				

※上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・下地の形状によって異なります。
※モニエル瓦等へ塗装する場合は、素地調整の方法を事前に確認して「キクスイSPパワーシーラー」を使用してください。

用途・適応下地

住宅・公共施設・工場等のスレート屋根、
波形スレート屋根、モニエル瓦、コロニアル

荷 姿

キクスイロイヤルベストW 15kg/缶
キクスイロイヤルベストシーラー 15kg/缶
キクスイSPパワーシーラー 15kg/セット
(主材：12.5kg、硬化剤：2.5kg)

注意事項

- 下地調整や水洗いが不十分だと塗膜はく離の原因となります。また、光沢が出ないなどの仕上がりが不良になる場合があります。塗り替えでは必ず高圧水洗かブラシなどによる水洗いを実施し、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- 上塗材は、水希釈や温度、湿度の影響により変色する場合があります。
- 塗装後、水切部でカラーベスト・コロニアルの重なり部分に塗料が付着し、つまっていると漏水の原因となります。塗料が付着し、つまっている箇所は、皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いてたまった塗料を除去し、確実に縁切りを行ってください。
- モニエル瓦に塗装する場合、スラリー層が残っていると剥離の原因となりますので高圧水洗などで完全に除去してください。
- エアレス塗装では塗装ミストの飛散により周囲を汚すトラブルの原因となります。塗装ミストの飛散防止対策を確実に行ってください
- 水洗い後は夏期2日以上、冬期3日以上乾燥させてください。また、カラーベスト、コロニアル表面が雨、霧などでぬれている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。ふくれ 割れ はがれの原因になります
- 降雨の予想される日や外気温5℃以下、湿度85%以上の塗装は避けてください。
- 塗装後、翌日までに降雨の心配がある場合は、施工を避けてください。(塗装後3～5時間ぐらひは、絶対に雨に合わないようにしてください)
- 塗装時間は午前9時から午後3時までの塗装を推奨いたします。
- 山間部、あるいは夜霧の早く降りる地域では早めに塗装を終えて、十分な乾燥時間を確保してください
- 被塗物以外に塗料が付着した場合は、ただちに水拭きしてください。
- 調合は、仕様を十分確認してから行ってください。
- 凍結等による被害のおそれ、または他工事との関連による損傷のおそれのある場合は適切な保護をしてください。
- 施工しない箇所は、前もってポリエチレンフィルム、その他で材料が付着しないように養生してください。
- 材料は、直射日光下・0℃以下の保管は避けてください。
- 溶剤系商品を取り扱う場合は、特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- 施工器具等の洗浄水が、河川に流出したり、土壌にしみ込まないようにしてください。
- 磁器タイル洗浄用の酸が、表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装用のマスクングを行ってください。
- 直射日光下で施工する場合、養生等適切な処置をしてください。



注意点

このパンフレットに掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

菊水化学工業株式会社

本社 / 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎ 052-300-2222 (代) FAX. 052-300-1234

ホームページ <http://www.kikusui-chem.co.jp/>

仙台支店 ☎ 022-207-5710 関西支店 ☎ 06-7668-5320
東京支店 ☎ 03-3981-2500 福岡支店 ☎ 092-935-4610
名古屋支店 ☎ 0568-69-5200