

# ガードラック ラテックス

## 【成分表】

合成樹脂類	13.48~13.76
顔料類	0.98~4.90
添加剤類	2.09~2.49
助剤	14.95
脂肪族系溶剤	0.23~0.51
水	63.73~68.87
合 計	100.00

<sup>※</sup>成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

## 【塗料性状】

外 観	各色 液体	目視
粘 度	12~14秒±2秒	No.4フォードカップ ∕ 25°C
密度	1.04~1.08±0.02	ウェイトカップ ∕ 25℃
不揮発分	16.4%~21.3%	計算値
凍結安定性	異常なし	-15℃~室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

<sup>※</sup>性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

## 【塗膜性能】

### ※カバ材2回塗り 7日間養生

項目	結 果	備考
耐 酸 性	0	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	×素地黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐水性	0	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	0	60%エタノール水 24時間スポット
耐溶剤性	0	塗料用うすめ液 24時間スポット
	×	キシレン 24時間スポット
耐マジック性	黒×赤×	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 Δ 赤 Δ	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒×赤×	黒・赤 24時間スポット
耐候性促進テスト	異常なし	杉材2回塗り キセノンWOM 1000時間

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出ることがあります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい