

**【硬化促進剤のセット(重量比)に対する添加量】** ●ブルーフロンエコ ホワイト遮熱の促進剤添加量は●ページの表をご参照ください。

●ブルーフロンエコDX、ブルーフロンエコDX NS、ブルーフロンエコDX MIDに対するブルーフロンエコDX・エコHG共用硬化促進剤の添加量

	硬化促進剤の添加量 (18kgセットに対して)	気温	可使時間	次工程までの時間
冬の硬化剤を使用した場合	添加なし	10℃	45分	24~72時間
		15℃	40分	18~72時間
		20℃	30分	14~72時間
	0.02kg	5℃	30分	18~72時間
		10℃	25分	16~72時間
		15℃	25分	14~72時間
	0.06kg	20℃	20分	12~72時間
		5℃	25分	16~72時間
		10℃	20分	14~72時間
	0.12kg	15℃	15分	12~72時間
		5℃	15分	10~72時間

	硬化促進剤の添加量 (18kgセットに対して)	気温	可使時間	次工程までの時間
夏の硬化剤を使用した場合	添加なし	15℃	50分	30~72時間
		20℃	40分	24~72時間
		25℃	30分	20~72時間
	0.06kg	15℃	30分	22~72時間
		20℃	20分	20~72時間
		25℃	15分	15~72時間
	0.12kg	15℃	20分	20~72時間
		20℃	10分	16~72時間
	0.18kg	15℃	15分	18~72時間

●硬化促進剤は最大1%までの添加としてください。