

トタン・金属等の防錆

防蝕

高級速乾タールペイント

SUPER スーパーブラック BLACK


用途

各種鉄鋼製品の防蝕、鑄鉄管、鉄管、マンホール、トタン屋根等

使用方法

基本的には原液をそのまま使用。
[刷毛塗り・ローラー塗り]

*粘度が高く、塗りにくい場合は
ラッカーうすめ液で希釈。
製品に対して5%程度まで。



標準塗布量：100～150g/m²

容量	塗り面積	タタミの広さで
2.5kg	17～25m ²	約10枚～15枚
16kg	107～160m ²	約65枚～97枚

- 従来のコールタールに比べ乾燥が早い。
(指触乾燥 約2時間) 完全乾燥約1週間。
- 低粘度ですので、作業性が良い。
- 薄塗りを重ね塗りしていただく事をお薦めします。



NET 16kg・2.5kg
危険物第四類 第2石油類 (非水溶性液体)



製造元 株式会社 吉田製油所 (公社)日本しるあり対策協会会員
(公社)日本木材保存協会会員

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03(3834)4171 FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522 FAX 044(277)7721
弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。



ISO9001

代理店