

御中

日本特殊塗料株式会社
中部営業所

ウレタン塗膜防水材

ブルーフロンPM-VD20G工法 標準施工仕様書

【ブルーフロンバリューDX MOCA無配合仕様 密着工法2.0mm厚】

【プライマー：ブルーフロン塗り替え用プライマー トップコート：ブルーフロンGRトップ】

工 程	材 料 の 調 合	施工方法	可使時間 (23℃)	使用量 (kg/m ²)	施工間隔 (23℃)
素地調整	・既存FRPトップコート（グレー層）はスクレーパー、ディスクサンダー等を用いて完全に撤去し、露出されたFRP表面は入念に目粗しを行なって下さい。（目粗し：サンドペーパー推奨粒度#60～80） 目粗し後は全面アセトン拭きを行なって下さい。 ・既存FRPの浮き・亀裂など不具合がないことを確認してください。 ・既存FRP表面が十分に乾燥していることを確認して、以下の工程へ進んでください。				
プライマー	ブルーフロン塗り替え用プライマー 12kg	刷 毛 ローラー	—	0.10～0.12	2時間以上 6時間以内
防水層	ブルーフロンバリューDX 主 剤 5kg 硬化剤 15kg	金 ゴ テ ゴムベラ	40分以内	1.40	18時間以上 72時間以内
防水層	ブルーフロンバリューDX 主 剤 5kg 硬化剤 15kg	金 ゴ テ ゴムベラ	40分以内	1.40	18時間以上 72時間以内
トップ コート	ブルーフロンGRトップ A 液 15kg B 液 3kg ブルーフロンGRトップシンナー 0～3.6kg	刷 毛 ローラー スプレー	4時間以内	0.20	歩行可能 24時間以上 養生期間 48時間以上

注意事項

- ・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・材料は直射日光を避け、室温5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・できるだけ皮膚に触れないように取り扱いいただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・換気を充分に行い、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。