

【硬化促進剤のセット(重量比)に対する添加量】

【ブルーフロンエコDX、ブルーフロンエコDX NS、ブルーフロンエコDX MIDに対するブルーフロンエコDX・エコHG共用硬化促進剤の添加量】

●冬型硬化剤を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (18kgセットに対して)	気温	可使時間	次工程までの時間
添加なし	10℃	45分	24~72時間
	15℃	40分	18~72時間
	20℃	30分	14~72時間
0.02kg	5℃	30分	18~72時間
	10℃	25分	16~72時間
	15℃	25分	14~72時間
	20℃	20分	12~72時間
0.06kg	5℃	25分	16~72時間
	10℃	20分	14~72時間
	15℃	15分	12~72時間
0.12kg	5℃	15分	10~72時間

●夏型硬化剤を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (18kgセットに対して)	気温	可使時間	次工程までの時間
添加なし	15℃	50分	30~72時間
	20℃	40分	24~72時間
	25℃	30分	20~72時間
0.06kg	15℃	30分	22~72時間
	20℃	20分	20~72時間
	25℃	15分	15~72時間
0.12kg	15℃	20分	20~72時間
	20℃	10分	16~72時間
0.18kg	15℃	15分	18~72時間

●硬化促進剤は最大1%までの添加としてください。