

## 【硬化促進剤のセット(重量比)に対する添加量】

### 【ブルーフロンバリューDX、ブルーフロンバリューDX NSに対するブルーフロンバリューDX硬化促進剤の添加量】

※ブルーフロンバリューDXホワイト遮熱、ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱は通年型です。

#### ●夏型硬化剤を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (20kgセットに対して)	気温	可使用時間	次工程までの時間
添加なし	15℃	50分	24～72時間
	20℃	40分	20～72時間
	25℃	30分	16～72時間
	30℃	20分	12～72時間
0.03kg(0.15%)	15℃	40分	20～72時間
	20℃	30分	18～72時間
	25℃	20分	12～72時間
0.06kg(0.3%)	15℃	30分	16～72時間

●ブルーフロンバリューDX硬化促進剤の添加量は最大1.0%までとしてください。

#### ●ホワイト遮熱硬化剤を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (20kgセットに対して)	気温	可使用時間	次工程までの時間
添加なし	15℃	50分	24～72時間
	20℃	40分	20～72時間
	25℃	30分	18～72時間
	30℃	25分	12～72時間
0.02kg(0.1%)	10℃	50分	20～72時間
	15℃	40分	16～72時間
	20℃	30分	14～72時間
0.06kg(0.3%)	5℃	50分	20～72時間
	10℃	40分	16～72時間
0.1kg(0.5%)	5℃	30分	16～72時間

●ブルーフロンバリューDX硬化促進剤の添加量は最大1.0%までとしてください。

#### ●冬型硬化剤を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (20kgセットに対して)	気温	可使用時間	次工程までの時間
添加なし	5℃	50分	26～72時間
	10℃	40分	20～72時間
	15℃	30分	18～72時間
	20℃	20分	16～72時間
0.05kg(0.25%)	5℃	40分	18～72時間
	10℃	30分	16～72時間
	15℃	25分	14～72時間
0.1kg(0.5%)	5℃	20分	14～72時間
	10℃	15分	12～72時間

●ブルーフロンバリューDX硬化促進剤の添加量は最大1.0%までとしてください。

#### ●NS硬化剤、NS硬化剤 ホワイト遮熱を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (20kgセットに対して)	気温	可使用時間	次工程までの時間
添加なし	15℃	50分	24～72時間
	20℃	40分	20～72時間
	25℃	30分	18～72時間
	30℃	25分	12～72時間
0.1kg(0.5%)	10℃	50分	20～72時間
	15℃	40分	16～72時間
	20℃	30分	14～72時間
0.2kg(1.0%)	5℃	50分	24～72時間
	10℃	40分	16～72時間
	15℃	30分	14～72時間
0.3kg(1.5%)	5℃	40分	20～72時間
	10℃	30分	14～72時間

●ブルーフロンバリューDX硬化促進剤の添加量は最大2.0%までとしてください。