



ROCK PAINT

051-1003

# 防藻・防カビ処理剤

壁面殺菌・除菌用下地処理剤

## 塗布するだけで、藻やカビの発生を防止

防藻・防カビ処理剤塗布面

未処理面



**ROCK**  
防藻・防カビ処理剤  
〔下地除菌・殺菌用〕

051-1003  
防藻・防カビ処理剤  
NET 14L

1. 引火性の液体である。  
2. 各種塗料との相性が不明である。  
3. 濃縮に有害な物質を含有している。

ロックペイント株式会社

近年、建築物の汚れの問題が大きくクローズアップされていますが、藻類やカビについても汚染の大きな要因となっています。一旦、藻類やカビの発生した塗装面は、高圧水洗浄で除去しても殺菌あるいは除菌処理を行わないと、再発生の可能性があります。

ロック防藻・防カビ処理剤は、塗布するだけで殺菌、除菌することができ、そのまま、上から塗装することができる新しいタイプの下地処理剤です。

### 特長

- 藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。
- 処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。
- 速乾性で、短時間で処理が可能です。

### 殺菌、除菌効果

#### ●殺カビ試験結果

供試薬剤	濃度	1週間後	2週間後
ロック防藻・防カビ処理剤	原液	-	-
次亜塩素酸ソーダ	10倍希釈	+++	+++
	20倍希釈	+++	+++
エタノール	原液	+++	+++
なし(ブランク)	-	+++	+++

※5種混合菌を培養した試験紙で、表面の成長したカビを拭きとった後、供試薬剤を塗布、再度培養してカビの繁殖程度を観察。(－はカビの発生が認められない。+++は全面にカビが発生している。)

入 目 14ℓ

### 標準塗装仕様

工程	使用材料	塗装回数	標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> )	塗装器具	希釈剤・希釈率	塗装間隔(H/20℃)
素地調整	エフロレッセンス、レイタンス、ゴミ、汚れなどをワイヤーブラシ等で、完全に除去し、高圧水洗浄を行い清浄な面とする。旧塗膜の浮き、はがれ、白亜化した部分は、皮スキ、ワイヤーブラシ等のケレン具で完全に除去する。					
殺菌処理	051-1003 ロック防藻・防カビ処理剤	1	0.12~0.15	ハケ、ローラー	不要	2時間以上
下塗り (中塗り)	032-2105ベース 強力防藻型ビニロックエラストックフィラー	1~2	0.5~1.5	ローラー 砂骨ローラー リジガン、タイルガン エアレススプレー	水 2~5% 0~2% 5~10% 5~10%	上塗が水性の場合 4時間以上 上塗が溶剤型の場合 8時間以上
上塗り	強力防藻型上塗塗料各種	(それぞれの塗料の塗装仕様により、塗装する)				

※塗付量は被塗面の形状や状態、塗装方法、環境などによって増減することがあります。

### 使用方法

- 高圧水洗浄で汚れなどを除去した清浄な面に、うすめずそのままハケやローラーで均一に塗布してください。
- 約2時間後(20℃の場合)に、次の塗装を行うことができます。  
(注)●他の塗料に混ぜて使用することはできません。  
●この処理剤は、漂白剤ではありませんから、菌が完全に死滅し、表面がきれいになるまでは約1週間を要します。

### 使用上の注意

- 取扱い作業は火気のない所で行い、局所排気装置を取り付けてください。
- 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸込まないようにしてください。
- 取扱いの際は皮ふにふれないようにし、必ず有機ガス用防毒マスク、保護めがね、保護手袋等を着用してください。
- 必要量を小分けして使用し、使い切ってください。
- 植木や農作物等植物にかからないようにし、ペットの水槽や池、湖沼等に入らないようにしてください。
- その他詳細につきましては、製品容器に記載のPL法関連事項と製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

### 法定表示

消防法：第4類アルコール類(危険等級Ⅱ)  
有機則：第2種有機溶剤等  
労安法：イソプロピルアルコール 90~95%  
アセトン 5~10%

## ロックペイント株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2  
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000

札幌営業所 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48  
TEL(011)812-2761 FAX(011)812-9304

仙台出張所 〒984-0042 仙台市若林区大和町5-23-31  
TEL/FAX(022)284-0117

宇都宮出張所 〒321-3231 宇都宮市清原工業団地9-2  
TEL(028)667-6924 FAX(028)667-6008

横浜出張所 〒232-0016 横浜市南区宮本町3-53  
TEL/FAX(045)742-6675

名古屋営業所 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1-1  
TEL(052)351-6500 FAX(052)361-7433

工場：宇都宮・八潮・富士小山・犬山・伊賀上野・大阪・宝塚・山口・佐賀 サービスセンター：枚方・福岡

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47  
TEL(06)6473-1055 FAX(06)6473-1000

三重出張所 〒518-0131 三重県上野市ゆめが丘7-5  
TEL(0595)23-9510 FAX(0595)26-1701

岡山出張所 〒700-0973 岡山市下中野707-101  
TEL/FAX(086)244-5794

山口営業所 〒742-0315 山口県玖珂郡玖珂町宇瀬田1600-25  
TEL(0827)82-0111 FAX(0827)82-0112

四国出張所 〒790-0932 愛媛県松山市東石井630-1  
TEL/FAX(089)969-0586

福岡営業所 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1  
TEL(092)962-0661 FAX(092)963-1241

ロックペイントのインターネットホームページ <http://www.rockpaint.co.jp>

### 販売店